

Materiály pro dřevěné podlahy

Parquet Performance

vlastnosti dvoukomponentního materiálu v jednom balení

> EM2038-0010

> EM2038-0040

Jednokomponentní vodou ředitelný lak, vykazující vlastnosti dvoukomponentních laků. Poskytuje výbornou trvanlivost a chemickou odolnost.

Parquet One

rychleschnoucí lak s výbornou trvanlivostí

> EM2518-0010

> EM2518-0040

Rychleschnoucí, jednokomponentní, vodou ředitelný lak na bázi 100% polyuretanové disperze, s velkou odolností proti běžným domácím čistícím prostředkům. Nehořlavý, s velmi nepatrným zápachem.

Lacroma Parquet Pro

materiál založen na nejmodernější nanotechnologii

> EM1795-0030

Dvoukomponentní vodou ředitelný, 100% polyuretanový transparentní lak s extra dlouhou životností. Do materiálu se přidává 10% tužidla TV1795.



Hlavní výhody materiálů

- > Výborná chemická odolnost a odolnost proti opotřebení
- > Vhodný pro plochy s velkým zatížením, včetně sportovních povrchů
- > Jednoduchá aplikace
- > Rychleschnoucí – 1,5 hodiny mezi nánosy
- > Parquet Performance a Parquet One splňují požadavky BS7044 (část 4) 1990 na protiskluznost
- > Lacroma Parquet Pro splňuje normu DIN18032 – požadavky na podlahy ve sportovních halách
- > V jednom balení pro domácí i komerční užití

Příprava povrchu

Nové podlahy - podlaha určená k ošetření musí být před aplikací důkladně obroušena P120-P150. Již ošetřené podlahy - pokud je podlaha výrazně opotřebená, odstraňte veškerou předchozí povrchovou úpravu obroušením až na dřevo - P80-P100 a P120-P150. V případě renovace povrchové úpravy odmastěte lihem a důkladně obruste brusným papírem P280/320. Vždy důkladně odstraňte brusný prach a proved'te test přilnavosti.

Aplikace

Aplikace štětcem či válečkem s vlněným vlasem. Při lehkém zatížení postačí 2 nánosy. Při běžném zatížení 3 nánosy, při velkém zatížení aplikujte 4 nánosy. Mezi nánosy povrch vždy lehce obruste P320-P400. Pokud to bude nutné řed'te do 5% vody. Materiál nepoužívejte v prostorech s velkou vlhkostí vzduchu.

Zasychání

Při běžným podmínkách (20°C a 60% rel.vlhkosti vzduchu) můžete další nános aplikovat po 1,5 hodině. Pro běžné zatížení nechte zasychat přes noc, ale zatím nepokládejte nábytek či jiné těžší věci. Po třech dnech lze používat bez omezení. Při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu se časy zasychání prodlouží. Neaplikujte při nižších teplotách než 15°C.

Technické údaje

- > K dispozici ve dvou leskových variantách - 10 a 40°C.
- > Spotřeba: 8-12 m²/1l v závislosti na povrchu a typu aplikace.
- > Čištění nástrojů: nářadí, štětce musí být ihned po použití očištěny vodou s malým obsahem čisticího prostředku.
- > Skladování: vždy skladujte z dosahu přímého slunce.
- > Údržba: ošetřenou podlahu luxujte, či vytírejte lehce navlhčeným mopem. Podlahu nemáčejte. Pokud po nějakém čase začne podlaha vykazovat znaky opotřebení, aplikujte další vrstvu laku dle postupu výše. Podlaha může být dle přání naleštěna.
- > Ohledně bezpečnostních informací si vyžádejte Bezpečnostní list.



Váš prodejce: